


در مورد حفاظت حق طبع و نشر این استاندارد، در انتهای صفحه ۲ نوشته شده است.
جایگزین انتشار مورخ ۱۹۹۱/۳
ابعاد بر حسب میلیمتر

- ۱- محدوده کاربرد
قیطان‌ها براساس این استاندارد، معمولاً برای مصارف آب‌بندی، به کار می‌رود.
- ۲- ابعاد، فرم، علامتگذاری
۲-۱ فرم A قیطان‌های گرد
مشخصات یک قیطان گرد از جنس نیتریل - بوتادین - کائوچو، مقاوم در برابر روغن (NBR)، فرم A با قطر ۱۰ میلیمتر:

Rund TUN 900 107-NBR-A10 گرد


جدول شماره ۱

فرم A	a ¹⁾		وزن طول (1,3 kg/dm ³) kg/100 m ≈
	عدول مجاز		
	3	±0,25	0,9
	4	±0,25	1,6
	5	±0,35	2,6
	6	±0,35	3,7
	8	±0,4	6,5
	10	±0,4	10
	12	±0,5	15
	16	±0,5	26
	20	±0,7	41

- ۲-۲ فرم B قیطان چهارگوش
مشخصات یک قیطان چهارگوش از جنس نیتریل - بوتادین - کائوچو، مقاوم در برابر روغن (NBR)، فرم B با هر ضلع برابر با a = 6 mm

Vierkant TUN 900 107-NBR-BC چهارگوش

جدول شماره ۲

فرم B	a ¹⁾		وزن طول (1,3 kg/dm ³) kg/100 m ≈
	عدول مجاز		
	4	±0,4	2,1
	5	±0,5	3,2
	6	±0,5	4,7
	8	±0,7	8,3
	10	±0,7	13
	12	±0,8	19
	16	±0,8	33
	20	±1	52
	25	±1	81
	32	±1,3	133
	40	±1,3	208

توضیح: 1) در ابعاد میانی، عدول مجاز به نزدیکترین و بزرگترین ابعاد، معتبر است.

مترجم: 

ویرایش: 

تاریخ: ۷۷/۱/۲۲ 1995.7

تاریخ آخرین ویرایش: RV


۳-۲ فرم C قیطان بیضی شکل

مشخصات یک قیطان بیضی شکل از جنس نیتریل - بوتادین - کائوچو، مقاوم در برابر روغن (NBR)

فرم C با ابعاد $a \times b = 11 \times 14 \text{ mm}$

بیضی شکل Oval TUN 900 107-NBR-C11×14

جدول شماره ۳

فرم C	a	b	r_1	r_2	وزن طول ($1,3 \text{ kg/dm}^3$) kg/100 m $\approx$
	$8,5 \pm 0,7$	$11 \pm 0,8$	$7,3 \pm 0,7$	$3,8 \pm 0,4$	10
	$11 \pm 0,8$	$14 \pm 0,8$	$9 \pm 0,7$	$4,9 \pm 0,5$	16
	$14 \pm 0,8$	18 ± 1	$12 \pm 0,8$	$6,4 \pm 0,7$	26

۴-۲ فرم D قیطان نیمه گرد

مشخصات یک قیطان نیمه گرد از جنس نیتریل - بوتادین - کائوچو، مقاوم در برابر روغن (NBR)

فرم D به قطر $d = 28 \text{ mm}$

نیمه گرد Halbrund TUN 900 107-NBR-D28

جدول شماره ۴


فرم D	d	وزن طول ($1,3 \text{ kg/dm}^3$) kg/100 m $\approx$
	$28 \pm 1,3$	40

۵-۲ عدول مجاز

رواداری ها، طبق استاندارد DIN 7715-3 انتخاب شده است. رواداری های دیگر را باید در مشخصات، درج نمود.

مثال: Rund TUN 900 107-NBR-A10-E2

۳- مواد



مترجم: سید

ویرایش: ۴

تاریخ: ۷۷/۱/۲۲

1995.7

تاریخ آخرین ویرایش: RV

جدول شماره ۵

علامت اختصاری طبق استاندارد DIN ISO 1629	شرایط فنی تحویل
CR	TUN 900 089 کلروپرن - مقاوم در برابر شرایط جوی تا ۹۰ درجه سلسیوس
CRM	TUN 900 189 کلروپرن - لاستیک اسفنجی، مقاوم در برابر شرایط جوی
CRMU	TUN 900 189 کلروپرن - لاستیک اسفنجی، مقاوم در برابر شرایط جوی، با پوشش
EPM	TUN 900 089 اتیلن - پروپیلن - کاپلیمریزات، مقاوم در برابر شرایط جوی تا ۱۲۰ درجه سلسیوس
FPM	TUN 902 303 فلوئور - کائوچو، مقاوم در برابر روغن و دما
IIR	TUN 900 089 ایزوبوتن - ایزوپرن - کائوچو، آب بندی در مقابل نفوذ گاز و شرایط جوی
IIR1	TUN 900 120 ایزوبوتن - ایزوپرن - کائوچو، مقاوم در برابر روغن سیلیکون
MFQ	TUN 900 303 فلوئور - سیلیکون - کائوچو
NBR	TUN 901 147 نیتریل - بوتادین - کائوچو، مقاوم در برابر روغن
NBRM	TUN 901 201 (در دست تهیه است) نیتریل - بوتادین - لاستیک اسفنجی، مقاوم در برابر روغن
NBMU	TUN 901 201 (در دست تهیه است) نیتریل - بوتادین - لاستیک اسفنجی با پوشش، مقاوم در برابر روغن
VMQ	TUN 900 090 سیلیکون - کائوچو، از لحاظ مکانیکی بسیار محکم و به ویژه مقاوم در برابر دما
VMQMU	TUN 900 196 سیلیکون - کائوچو - لاستیک اسفنجی با پوشش مقاوم در برابر دما

تاریخ انتشارات قبلی: ۱۹۷۹/۱۱ و ۱۹۸۱/۱ و ۱۹۸۱/۳ و ۱۹۸۵/۲ و ۱۹۸۸/۶ و ۱۹۹۰/۵ و ۱۹۹۱/۳
تغییرات: مندرجات در جدول شماره ۵ تغییر داده شد. وزن های طول با $1,3 \text{ kg/dm}^3$ محاسبه شد. ضرائب تبدیل محاسبه، حذف شد.

حفاظت حق طبع و نشر

واگذاری این استاندارد به دیگران و همچنین تکثیر این مدارک، استفاده و اعلام محتویات آن، تا آنجا که صراحتاً اجازه داده نشده است، ممنوع است. اقدام کنندگان برخلاف این مقررات، موظف به جبران خسارت هستند.
کلیه حقوق، به ویژه برای حالت واگذاری حق امتیاز یا ثبت نمونه حفاظت شده، محفوظ است.
منتشر کننده این مدارک، کارخانه ترانسفورماتورسازی Kirchheim (شرکت سهامی زمینس) است.

تاریخ آخرین ویرایش RV:	1995.7	تاریخ: ۷۷/۱/۲۲	ویرایش: ۱	مترجم: سید
------------------------	--------	----------------	-----------	------------